

- IATF16949
- ISO9001
- ISO13485
- ISO14001
- ISO50001

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN



## ARA - TEX DUO L

### Typische Anwendungen


- Automobilindustrie
- Crasheschutz
- E-Mobilität / Hybrid
- Kabelkonfektion
- Leitungsschutz
- Nutzfahrzeuge

### Wesentliche Eigenschaften

- Dauertemperaturbeständigkeit -40°C bis +210°C
- Kurzzeittemperaturbeständigkeit bis +235°C
- Institut-geprüft gegen Marderverbiß
- Abriebklasse E, Norm LV 312-3
- gute Beständigkeit gegenüber Kraft- und Schmierstoffen sowie Wasser, Reinigungsmittel und Salzsprühnebel bei vorübergehender Einwirkung
- hoher Schlagschutz
- gute Schnittfestigkeit und Flexibilität
- hohe Knick- und Reissfestigkeit
- doppelwandig, thermisch isolierend
- physiologisch unbedenklich
- Farbe: orange oder schwarz
- Nenndurchmesser 10,0 mm bis 24,0 mm



### Einsatztemperatur



- IATF16949
- ISO9001
- ISO13485
- ISO14001
- ISO50001

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN



**ARA - TEX DUO L**

**Produktbeschreibung**

Der ARA - TEX DUO L ist ein doppelwandiger Schutzschlauch. Der ARA - TEX DUO L ist zur Bündelung von Leitungen bzw. als mechanischer und thermischer Berührungsschutz besonders für die E- Mobilität geeignet. Der Grundschlauch wird durch ein spezielles Verfahren mit einer thermisch und mechanisch hochbelastbaren Aramidfaser ummantelt. Die thermische Belastbarkeit ist auch Extremsituationen bis 235°C (kurzzeitig) gewachsen. Bei Temperaturen über 210°C sind Farbveränderungen (orange) möglich. Die Fixierung ist aus temperaturbeständigem Silicon. Der ARA - TEX DUO L zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber Kraft- und Schmierstoffen aus. Der ARA - TEX DUO L Schutzschlauch eignet sich auf Grund seiner guten Stabilität und Knickfestigkeit besonders zur Konfektionierung für längere Kabelsätze. Die getrennten Lagen aus Aramid mit seinen hervorragenden mechanischen und Textilglas mit seinen sehr guten thermischen Eigenschaften ergeben eine ideale Kombination auch unter Kostenaspekten.

**Anwendungseigenschaften**

Eigenschaft	Norm	Prüfbedingungen	Ergebnis
Flammbeständigkeit	FMVSS 302 LV 312-3	Flammhöhe 38 mm Flammeinwirkung 15 s	selbstverlöschend

**Alterung**

Eigenschaft	Norm	Prüfbedingungen	Ergebnis
Kurzzeitalterung 240h / 235°C	LV 312-3	Wickelprüfung	Anforderung erfüllt

**Mechanische / physikalische Eigenschaften**

Eigenschaft	Norm	Prüfbedingungen	Ergebnis
Abriebbeständigkeit	LV 312-3	Prüfung bei RT	Klasse E

**Ökologie, Umwelt & Sicherheit**

Inhaltsstoffe konform mit VDA - Anforderungen

IMDS gelistet

RoHS, GADSL konform

asbestfrei, Textilfasern nicht karzinogen, nicht umweltgefährdend, nicht wassergefährdend

Bei Nutzung und Entsorgung des ARA - TEX DUO L Schutzschlauches sind keine umweltrelevanten Begleitprodukte zu erwarten

**BIW-Standardabmessungen**

**ARA - TEX DUO L (Code: AT2)**

Individuelle Abmessungen und Farben auf Nachfrage jederzeit möglich

ID [mm]	Tol. ID [mm]	Wd [mm]	Tol. Wd [mm]	Ring [m]
10,0	±0,50	1,30	±0,30	50
11,0	±0,50	1,30	±0,30	50
12,0	±0,50	1,30	±0,30	50
13,0	±0,50	1,30	±0,30	50

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## BIW Isolierstoffe GmbH

Pregelstraße 2-5  
D-58256 Ennepetal  
Tel.: +49 (2333) 8308-0  
Fax.: +49 (2333) 8308-10  
info@biw.de  
[www.biw.de](http://www.biw.de)

## Zertifiziertes Managementsystem nach:

- IATF16949
- ISO9001
- ISO13485
- ISO14001
- ISO50001



TECHNISCHES DATENBLATT

## BRANCHEN UND ANWENDUNGEN



## ARA - TEX DUO L

## BIW-Standardabmessungen

### ARA - TEX DUO L (Code: AT2)

Individuelle Abmessungen und Farben auf Nachfrage jederzeit möglich

ID [mm]	Tol. ID [mm]	Wd [mm]	Tol. Wd [mm]	Ring [m]
14,0	±0,50	1,30	±0,30	25
15,0	±0,50	1,30	±0,30	25
16,0	±0,50	1,30	±0,30	25
17,0	±0,50	1,30	±0,30	25
18,0	±0,50	1,30	±0,30	25
19,0	±0,50	1,30	±0,30	25
20,0	±0,50	1,30	±0,30	25
21,0	±0,50	1,30	±0,30	25
22,0	±0,50	1,30	±0,30	25
23,0	±0,50	1,30	±0,30	25
24,0	±0,50	1,30	±0,30	25